



試験項目	試験条件	品質要件	テスト結果
塗膜硬度	鉛筆硬度	H以上	2 H
初期密着性	碁盤目テープ剥離 (1mm幅)	100 / 100のこと	100 / 100
耐水性	40 純水浸漬 240時間	フクレ、ハガレ、プリスター等の発生無きこと	100 / 100 プリスター等の発生無し
耐湿性	50 RH95% 240時間	碁盤目テープ剥離 100 / 100のこと	100 / 100 プリスター等の発生無し
耐塩温水性	55 5% NaCl溶液 浸漬 240時間	・クロスカットからのハガレ幅 両側5mm以下のこと ・カット以外の部位に プリスター等発生無きこと	最大ハガレ幅 0.8mm カット部以外プリスター無し
耐塩水噴霧	35 5% NaClスプレー 960時間	・クロスカットからのハガレ幅 両側4mm以下のこと ・カット以外の部位に プリスター等発生無きこと	最大ハガレ幅 2.4mm カット部以外プリスター無し
複合腐食試験	基本モード 50サイクル	クロスカットからのフクレ幅 両側7mm以下のこと	最大フクレ幅 6.0mm
耐チップング性	7号碎石 50g - 20 2Kg圧 90	著しいハガレ無きこと	著しいハガレ無し
耐酸性	0.1N 硫酸常温 浸漬 7時間	フクレ、ハガレ、プリスター等の発生無きこと	発生無し
耐アルカリ性	0.1N NaOH常温 浸漬 7時間	フクレ、ハガレ、プリスター等の発生無きこと	発生無し
耐油性	ウルトラUオイル(10W - 30) 浸漬 100 × 7時間	フクレ、ハガレ、プリスター等の発生無きこと	発生無し
耐ガソリン性	無鉛ガソリン又は有鉛ガソリン 20 × 7時間	フクレ、ハガレ、プリスター等の発生無きこと	発生無し