


カチオン電着塗装工程図



雰囲気温度 180℃設定
肉厚製品は、200℃等設定変更
基本的に、製品温度を170℃・20分間以上 KEEP

1タクト 約 3 分 = 1周 約 100 分間

